

Chauvigny fin



Nature

Calcaire oolithique, Jurassique moyen, étage Bathonien.

Aspect

Fond blanc à grains fins avec quelques coquillages

Origine

Chauvigny (Vienne)

23 km à l'est de Poitiers

Emplois Préconisés

Revêtement mince : Elévation, Rejaillissement, Bandeau, Appui

Mur massif : Elévation, Rejaillissement, Corniche, Appui, Soubassement

Décoration : Cheminée

Finitions Possibles

Egrésé, Bossagé, Bouchardé

Caractéristiques :

Masse Volumique apparente :	1900 à 2100 kg/m ³ (NF EN 1936)
Porosité :	20 à 25 % (NF EN 1936)
Vitesse de propagation du son :	2500 à 3000 m/s (NF B 10-505)
Résistance aux attaches (3cm) TYPE I :	80 à 100 daN (NF B 10-514)
Résistance à la compression :	20 à 30 MPa (NF EN 1926)
Résistance à la flexion (charge centrée) :	4 à 8 MPa (NF EN 12372)